5040 PROLIJOINT PERFECT

PLANCHER CHAUFFANT eau basse température

CG2W

JOINT CARRELAGE CLASSIQUE

LES «PLUS» PRODUIT

- Spécial grand rendement
- Nettoyage facile et rapide
- Hydrofugé
- Finition par poudrage ou à l'éponge
- 3 coloris

SANS POUSSIÈRE ENVIRONNEMENT & CONFORT

80% de poussière en moins tout au long du chantier.

LES «PLUS» DÉVELOPPEMENT DURABLE

- Émission de Poussière Réduite

Fabriqué en France

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

▼ JOINT SOL : 3 à 15 mm - FINITION GROS GRAIN - Intérieur / Extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Poudre prête à mouiller destinée au jointoiement de carreaux de toutes porosités, **5040 PROLIJOINT PERFECT** est particulièrement recommandé en sols intérieurs et extérieurs et sur planchers chauffants à eau basse température. Il permet la réalisation de joints de 3 à 15 mm. Disponible en 3 coloris (gris, perle et beige), il garde une teinte régulière et homogène.

Classification selon la norme EN 13 888

5040 PROLIJOINT PERFECT est un mortier à base de ciment amélioré (CG2), avec des performances complémentaires d'absorption d'eau réduite (W).

DOMAINES D'APPLICATION

- **Sols** : intérieurs et extérieurs
- **Murs** : intérieurs et extérieurs

Exclus

- Piscines, saunas, hammams, spas
- Locaux soumis à des produits agressifs ou acides.

Revêtements associés

- Grès cérame
- Grès étiré
- Terre cuite (1)
- Dalle de pierre calcaire et roche marbrière (1)
- Granit (1)

CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre colorée (3 teintes : gris - perle - beige)
- **Densité apparente de la poudre** : 1,3 ± 0,1
- **pH** : 12 ± 0,1
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants

Caractéristiques d'utilisation (2)

- **Temps de vie en auge** : 1 h
- **Durcissement définitif** : 3 à 4 h
- **Délai avant mise en circulation** : 24 h

MODE D'EMPLOI

Se référer aux CPT et DTU en vigueur pour la mise en œuvre des produits.

Préparation du support

- Attendre la fin de prise du mortier de pose avant d'appliquer **5040 PROLIJOINT PERFECT.**
- S'assurer qu'il n'y ait pas d'excès de mortier de pose dans les joints vides.

Préparation du produit

Mélanger 1 sac de 25 kg de **5040 PROLIJOINT PERFECT** avec 4,8 à 5,3 litres d'eau propre, soit environ 19 à 21% d'eau, jusqu'à obtention d'une pâte homogène sans grumeaux.

Application

- Faire pénétrer le produit dans les joints vides à l'aide d'une raclette en caoutchouc en appuyant afin que les joints se remplissent dans toute leur profondeur.

Nettoyage - Finition

Par poudrage

- Saupoudrer légèrement la surface avec la poudre.
- Frotter en passant la raclette en diagonale.
- Balayer et parfaire par bouchonnage.

Par éponge

- Attendre que le mortier joint raidisse suffisamment avant de nettoyer les bavures avec une éponge propre et légèrement humide. Veiller à ne pas détériorer les joints pendant cette opération.
- Dépoussiérer à l'aide d'une balayette ou d'un chiffon sec pour parfaire le travail.

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

Pour des joints homogènes sans efflorescence

- **Avant la mise en œuvre du mortier joint**
  - Respecter le temps de séchage de la dalle ou de la chape et du mortier colle avant remplissage des joints.
  - Le support devra être sec et non soumis à des remontées d'humidité.
- **Lors de la mise en œuvre du mortier joint**
  - Respecter le taux de gâchage.
  - Attendre le durcissement du joint avant son nettoyage.
  - Eviter tout excès d'eau lors de l'opération de nettoyage.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Température d'utilisation comprise entre +5°C et +30°C.
- Sur revêtements poreux, un essai de tachabilité est conseillé.
- Ne pas soumettre à un nettoyage haute pression.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité.

(1) Un essai préalable de tachabilité est conseillé. (2) Valeurs déterminées en laboratoire à 23°C et 50% d'humidité relative selon la norme en vigueur.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com.*

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78

JOINT CARRELAGE CLASSIQUE

CONSOMMATION

Consommation indicative pour carrelage d'épaisseur 10 mm = 0,18 à 2,4 kg/m²

Dimension du carreau	LARGEUR DU JOINT 5 mm	10 mm
15 x 15 cm	1,20 kg/m²	2,40 kg/m²
11,5 x 24 cm	1,15 kg/m²	2,30 kg/m²
20 x 20 cm	0,90 kg/m²	1,80 kg/m²
30 x 30 cm	0,60 kg/m²	1,20 kg/m²
40 x 40 cm	0,45 kg/m²	0,90 kg/m²
45 x 45 cm	0,40 kg/m²	0,80 kg/m²
60 x 60 cm	0,30 kg/m²	0,60 kg/m²
80 x 120 cm	0,20 kg/m²	0,40 kg/m²
100 x 100 cm	0,18 kg/m²	0,36 kg/m²

$$\text{Consommation en kg/m}^2 = 0{,}18 \times h \times e \times \frac{(L + l)}{(L \times l)}$$

h : épaisseur du carreau (mm)
e : largeur du joint (mm)
L : longueur du carreau (cm)
l : largeur du carreau (cm)

Nuancier

Gris

Perle

Beige

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des teintes.

CONSOMMATION
■ 0,18 à 2,4 kg/m² (voir tableau de consommation).

CONDITIONNEMENT
■ Sac de 25 kg.

PALETTISATION
■ 42 sacs de 25 kg (1,05 tonne).

CONSERVATION
1 an à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert et stocké à l'abri de l'humidité.

GARANTIE
■ R.P. fabricant.

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
■ Conforme à la Norme EN 13 888.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

Documentation Technique 2015 - La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur *www.parexlanko.com*.

ParexGroup S.A. / Département Colles & Sols - 19 place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux Cedex
Tél. (33) 01 41 17 45 45 - Fax (33) 01 41 17 19 55 - Renseignements techniques : 0 826 08 68 78